



FLOORING

Medintone Pur

Piso Vinílico

COLORES REFERENCIALES



Vivir red




Pumpkin orange



Khaht orange



Gold dust mind



Amber mind




Purple brown mind




Purple brown




Pale beige



Brown umbra




Milk chocolate



Chocolate brown




Natural grey



Pale grey



Lime green



Torquoise green



Soft green mind



Grey deep



Grey light




Mazarine blue



Ocean blue



Pink



Indigo



Sky



Indigo mind



Water blue mind




Natural grey dark



Rock brown

Rock brown



Rock dust mind




Light chocolate



Rock dust light



Powder chocolate



TECNOCIELO
CIELOS MODULARES

Tipo de Pavimento	EN 649	Revestimiento vinilo con acabado de poliuretano sistema Pur eco
Clasificación	EN 685/EN ISO 10874	Clase 23/34/43
Espesor total	EN 428/EN ISO 24346	2,0mm
Dimensión del Rollo	EN 426/EN ISO 24341	1830mm x 1600 a 2500 mm
Peso Total	EN 430/EN ISO 23997	3300 g/m ²
Comportamiento al Fuego	EN 13501-1	Bfl - S1, Añadir de acuerdo con el certificado (ver www.dlw.eu)
Antideslizante	UNE-ENV 12633-A	Clase 1
Antideslizante	ASR A1.5 / BGR 181	R9
Coef. dinámico de fricción	EN 13893	DS (>0.30)
Propiedad de descontaminación	ISO 8690	bueno
REACH Reglamento N°1907/2006	Artículo 33	No contiene ninguna de las sustancias mencionadas en la lista SVHC
Aislamiento acústico de la pisada	EN ISO 10140	3 dB
Mella residual	EN 433/EN ISO 24343	ca. 0.04mm
Resistencia de la línea de soldadura	EN 684	≥400N / 50mm
Grupo de resistencia al desgaste del revestimiento vinílico en función de su capa de uso.	EN 649	P
Flexibilidad	EN 435/EN ISO24344	≤ 10mm
Solidez a la luz	ISO 105-B02	≥ clasificación 6
Resistencia vertical R ₁	EN 1081	-
Resistencia de la superficie	EN 1081	
Resistencia de paso	VDE 0100	> 200 kOhm
(aislamiento) Resistencia térmica	EN 12667	0,010m ² K/W
Conductividad térmica	EN 12524	0,25W/mK

 Carga electrostática ≤ 2,0 Kv

 Ácidos y álcalis

 Silla con ruedas Tipo W

 Calefacción suelo max 29°C

El pavimento vinílico Medintone PUR es ideal para ser especificados en hospitales, casa de reposo, colegios, universidades, museos, etc. El Pavimento Medintone es un pavimento de alta resistencia a un tráfico intenso. En su capa superficial de poliuretano permite una fácil limpieza y larga vida útil. Gracias a su sistema PUR ECO facilita la limpieza e incrementa la resistencia al desgaste en el uso de alcoholes y otros productos químicos para su esterilización.