










































# Medintone Pur

Piso Vinílico



FLOORING

## COLORES REFERENCIALES

 Vivir red	 Brown umbra	 Lime green	 Mazarine blue	 Ocean blue	 Pink
 Pumpkin orange	 Milk chocolate	 Torquoise green		 Indigo	 Sky
 Khaht orange	 Chocolate brown	 Soft green mind		 Indigo mind	 Water blue mind
 Gold dust mind		 Soft green light		 Indigo light	 Water blue light
 Amber mind					
 Gold dust light					
 Amber light					
 Purple brown mind	 Natural grey	 Grey deep	 Natural grey dark	 Rock brown	 Rock brown
 Purple brown					
 Purple brown light	 Natural grey light	 Grey light		 Rock dust mind	 Powder chocolate
 Pale beige	 Pale grey			 Rock dust light	 Light chocolate



Tipo de Pavimento	EN 649	Revestimiento vinilo con acabado de poliuretano sistema Pur eco
Clasificación	EN 685/EN ISO 10874	Clase 23/34/43
Espesor total	EN 428/EN ISO 24346	2,0mm
Dimensión del Rollo	EN 426/EN ISO 24341	1830mm x 1600 a 2500 mm
Peso Total	EN 430/EN ISO 23997	3300 g/m <sup>2</sup>
Comportamiento al Fuego	EN 13501-1	Bfl - S1, Añadir de acuerdo con el certificado (ver <a href="http://www.dlw.eu">www.dlw.eu</a> )
Antideslizante	UNE-ENV 12633-A	Clase 1
Antideslizante	ASR A1.5 / BGR 181	R9
Coef. dinámico de fricción	EN 13893	DS (>0.30)
Propiedad de descontaminación	ISO 8690	bueno
REACH Reglamento N°1907/2006	Artículo 33	No contiene ninguna de las sustancias mencionadas en la lista SVHC
Aislamiento acústico de la pisada	EN ISO 10140	3 dB
Mella residual	EN 433/EN ISO 24343	ca. 0.04mm
Resistencia de la línea de soldadura	EN 684	≥400N / 50mm
Grupo de resistencia al desgaste del revestimiento vinílico en función de su capa de uso.	EN 649	P
Flexibilidad	EN 435/EN ISO24344	≤ 10mm
Solidez a la luz	ISO 105-B02	≥ clasificación 6
Resistencia vertical R <sub>1</sub>	EN 1081	-
Resistencia de la superficie	EN 1081	
Resistencia de paso	VDE 0100	> 200 kOhm
(aislamiento) Resistencia térmica	EN 12667	0,010m <sup>2</sup> K/W
Conductividad térmica	EN 12524	0,25W/mK



El pavimento vinílico Medintone PUR es ideal para ser especificados en hospitales, casa de reposo, colegios, universidades, museos, etc.  
 El Pavimento Medintone es un pavimento de alta resistencia a un tráfico intenso. En su capa superficial de poliuretano permite una fácil limpieza y larga vida útil. Gracias a su sistema PUR ECO facilita la limpieza e incrementa la resistencia al desgaste en el uso de alcoholes y otros productos químicos para su esterilización.

