

Gyp-C Trama

Datos Técnicos

Material Centro de Yeso con recubrimiento posterior de aluminio, bordes sellados



Clase confección de material	ASTM-1264
Superficie recubierta	Recubrimiento en vinilo blanco brillante en cara vista, foil aluminio trasera
Espesor	8 mm nominal
Color	Blanco
Reflexión de luz	LR-1 (0.88)
Absorción y reducción acústica **	



NRC = 0.15

CAC = 25 dB a 45 dB

Resistencia a la humedad


RH 90%

Resistencia al fuego



Clase A

Terminación de borde



Recto

Canto Recto
Perfil Owa Cliq 15/16"
Perfil Owa Eco 15/16"

Medidas 0,61 x 1,22 mt - 0,61 x 0,61 mt nominal

Rendimientos 1,35 un/m² - 2,7 un/m²

Peso 6,20 kg/m²

Aplicaciones Locales Comerciales - Centros de Salud - Laboratorios - Industrias

** Dependiente del sistema constructivo y otros factores.

